




8-ая ВСЕРОССИЙСКАЯ ЦЕОЛИТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦЕОЛИТЫ И МЕЗОПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

8-ая ВСЕРОССИЙСКАЯ ЦЕОЛИТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ
ЦЕОЛИТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Уфа, 18-20 июня 2018 г.

Оглавление

<u>Пленарные доклады</u>	стр
ПЛ-01 Голубева О.Ю. О научном наследии С.П. Жданова	18
ПЛ-02 Максимов А.Л. Цеолитсодержащие дисперсные и наноразмерные каталитические системы для превращения углеродсодержащего сырья	20
ПЛ-03 Нестеренко Н.С. Промышленное применение цеолитов: успехи и перспективы	22
ПЛ-04 Исаева В.И. Синтез и применение гибридных материалов на основе металл-органических каркасов (MOF)	24
ПЛ-05 Пирютко Л.В. Одномерные цеолиты: свойства и перспективные катализаторы на их основе	26
<u>Ключевые доклады</u>	стр
КЛ-01 Jörg Kärger Diffusion in zeolites: paradigm shift by Zhdanov zeolites	30
КЛ-02 Степанов А.Г., Габриенко А.А., Арзуманов С.С., Токтарев А.В. Активация метана на цинк-модифицированных цеолитах. Влияние молекулярного кислорода и состояния цинка	32
КЛ-03 Коц П.А., Иванова И.И. Механизмы формирования и каталитического действия лююисовских кислотных центров металлзамещенных цеолитов	34
КЛ-04 M. Dusselier Small-pore aluminosilicate zeolites: synthesis, al-distribution and catalysis	36
КЛ-05 Ечевский Г.В., Вэйсинь Ци, Чуньмей Ду, Токтарев А.В., Коденев Е.Г. Точки бифуркации в технологиях получения низкозастывающих дизельных топлив и базовых масел	38

КЛ-06	Григорьева Н.Г., Гатаулин А.Р., Бикбаева В.Р., Костылева С.А., Филиппова Н.А., Просочкина Т.Р., Кутепов Б.И. Новые возможности цеолитов и мезопористых материалов в синтезе N-гетероциклических соединений	40
КЛ-07	Капустин В.М., Чернышева Е.А. Цеолиты в катализаторах и процессах гидрокрекинга	41
КЛ-08	Рыбаков А.А., Брюханов И.А., Ларин А.В., Трубников Д.Н., Жидомиров Г.М. Теоретическое моделирование схемы Саегузы синтеза диметилкарбоната на биядерных кластерах меди в цеолитах CuNaX	43
КЛ-09	Колягин Ю.Г., Иванова И.И. Спектроскопия ЯМР in situ в исследовании гидротермального синтеза цеолитов	45
<u>Устные доклады</u>		стр
Секция Ф: Физико-химические методы исследования, характеристика, исследование механизма, теория и моделирование.		
УД-Ф01	Данилова И.Г., Дик П.П., Казаков М.О., Габриенко А.А., Паукштис Е.А., Сорокина Т.П., Доронин В.П., Климов О.В., Носков А.С. Влияние кислотности H-REY на гидрокрекинг вакуумного газойля на многослойных пакетах NiMo катализаторов	48
УД-Ф02	Прокофьев В.Ю., Гордина Н.Е. Использование изоконверсионных методов анализа неизотермической кинетики твердофазных реакций в процессе синтеза цеолитов	50
УД-Ф03	Габриенко А.А., Арзуманов С.С., Данилова И.Г., Степанов А.Г. Метод ЯМР и ИК спектроскопии для определения абсолютных концентраций бренstedовских кислотных центров цеолитов	52
УД-Ф04	Колоколов Д.И., Художитков А.Э., Степанов А.Г. Структурная подвижность в пористых металл-органических каркасах как ключевой фактор определяющий эффективность разделения углеводородов	54

УД-Ф05	Артюшевский Н.А., Коложвари Б.А., Дрожжин В.Р., Федосов Д.А. Электрохимическая активация металлических носителей для синтеза цеолитных покрытий	56
Секция М: Новые цеолитные и мезопористые материалы. Синтез, модифицирование.		
УД-М01	Сашкина К.А., Аюпов А.Б., Лысиков А.И., Рудина Н.А., Пархомчук Е.В. Цеолиты: пути управления текстурой	58
УД-М02	Кутихина Е.А., Черных Я.Ю., Верещагина Т.А. Гидротермальный синтез анальцима и композита ZrO ₂ -анальцим на основе ценосфер летучих зол	60
УД-М03	Лебедева О.Е., Рыльцова И.Г. Слоистые двойные гидроксиды со структурой гидроталькита, содержащие катионы металлов переменной валентности	62
УД-М04	Аглиуллин М.Р., Хайруллина З.Р., Файзуллин А.В., Петров А.И., Бадретдинова А.А., Кутепов Б.И. Зависимость фазовой чистоты и степени кристалличности алюмофосфатов и силикоалюмофосфатов со структурой AEL от свойств исходных гелей	64
УД-М05	Чуньмей Ду, Токтарев А.В., Аксёнов Д.Г., Коденев Е.Г., Ечевский Г.В. Исследование процесса кристаллизации силикоалюмофосфатов SAPO-11 и продуктов его синтеза	66
УД-М06	Герзелиев И.М., Остроумова В.А., Басханова М.Н. Интенсификация ионного обмена цеолита типа FAU при синтезе активного и селективного катализатора алкилирования изобутана бутиленами	68
УД-М07	Бок Т.О., Андриако Е.П., Колягин Ю.Г., Князева Е.Е., Иванова И.И. Влияние механизма синтеза на свойства цеолита Бета	70
УД-М08	Травкина О.С., Куватова Р.З., Докшин И.Ю., Кутепов Б.И. Гранулированные мордениты высокой степени кристалличности с иерархической пористой структурой. Синтез и свойства	72

УД-М09	Тюлюкова И.А. , Рудина Н.А., Пархомчук Е.В. Получение кристаллов цеолитоподобного материала SAPO-11 с новой морфологией и текстурой	74
УД-М10	Бокарев Д.А., Мытарева А.И. , Баева Г.Н., Стахеев А.Ю., Веннестрём П.Н.Р, Янссенс Т.В.У. Новый безотходный метод синтеза высокоактивных Cu цеолитов	76
УД-М11	Доронин В.П., Сорокина Т.П., Потапенко О.В. , Гуляева Т.И., Талзи В.П., Дроздов В.А. Формирование свойств ультрастабильного цеолита типа Y при обработке лимонной и винной кислотами	78
УД-М12	Воробкало В.А., Попов А.Г., Князева Е.Е. , Иванова И.И. Направленное регулирование физико-химических и каталитических свойств цеолита MEL в ходе двухстадийного синтеза	80
УД-М13	Павлова И.Н. , Гариева Г.Ф, Кутепов Б.И. Влияние природы обменного катиона на адсорбцию молекул H ₂ O, n-C ₇ H ₁₆ , C ₆ H ₆ и CO ₂ цеолитом LSX	82
Секция К: Каталитические процессы на основе цеолитов и мезопористых материалов.		
УД-К01	Коннов С.В. , Павлов В.С., Коц П.А., Иванова И.И. Особенности механизма дезактивации SAPO-34 в процессе превращения метанола в низшие олефины в сларри реакторе	84
УД-К02	Матиева З.М. , Колесниченко Н.В., Хаджиев С.Н. Особенности модифицирования цинком цеолитного катализатора конверсии диметилового эфира в углеводороды	86
УД-К03	Локтев А.С., Караваев А.А. , Дедов А.Г. Микро-мезопористый композит ZnCrMFI/MCM-41 - новый катализатор получения п-ксилола конверсией изобутанола	88
УД-К04	Потапенко О.В. , Худяков М.С., Плехова К.С., Алтынкович Е.О., Сорокина Т.П., Доронин В.П. Моно- и полицеолитные катализаторы крекинга углеводородов бензиновой фракции	90

УД-К05	Восмери́кова Л.Н., Барба́шин Я.Е., Восмери́ков А.А. Исследование влияния способа и условий предварительной обработки галлоалюмосиликата на его физико-химические и каталитические свойства в превращении пропана	92
УД-К06	Яшник С.А., Исмаги́лов З.Р. Особенности каталитического действия Cu-ZSM-5 в СКВ NO-NH ₃	94
УД-К07	Бубеннов С.В., Серебренников Д.В., Аглиуллин М.Р., Григорьева Н.Г., Кутепов Б.И. Мезопористые алюмосиликаты - высокоэффективные катализаторы олигомеризации непредельных соединений	96
УД-К08	Дик П.П., Голубев И.С., Казаков М.О., Данилова И.Г., Надеина К.А., Перейма В.Ю., Будуква С.В., Климов О.В., Просвирин И.П., Бок Т.О., Добрякова И.В., Князева Е.Е., Иванова И.И., Носков А.С. Гидрокрекинг вакуумного газойля на катализаторах NiMo/Цеолит-Al ₂ O ₃ : влияние кислотных свойств цеолитов	98
УД-К09	Липин П.В., Потапенко О.В. Гуляева Т.И., Сорокина Т.П., Доронин В.П. Влияние модифицирования цеолитов типа у и ZSM-5 фосфором для повышения выхода олефинов C ₃ и C ₄ при крекинге сырья нефтяного и растительного происхождения	100
УД-К10	Ефимов А.В., Попов А.Г., Иванова И.И. Олигомеризация лёгких алкенов на гибридных катализаторах, содержащих цеолит структуры MFI и силикалит-1	102
УД-К11	Бобкова Т.В., Потапенко О.В., Доронин В.П., Сорокина Т.П., Гуляева Т.И. Превращение н-ундекана и кумола в присутствии гетероциклических соединений азота и серы на катализаторах крекинга с различным содержанием редкоземельных элементов	104
УД-К12	Никифоров А.И., Тябликов И.А., Попов А.Г., Иванова И.И. Исследование влияния текстурных характеристик мезопористого силиката SBA-15 как носителя на каталитическую активность MOS ₂ в процессе гидрообессеривания тиофена	106

<u>Короткие устные доклады</u>	стр
КУД-01 Яковенко Р.Е., Савостьянов А.П., Нарочный Г.Б. Использование цеолитов в синтезе низкозастывающего дизельного топлива из СО И Н ₂	110
КУД-02 Яшина О.В., Ежова Н.Н., Стащенко А.Н., Колесниченко Н.В., Хаджиев С.Н. Формирование наноразмерных частиц катализаторов на основе цеолитов типа MFI методом ультразвуковой обработки в дисперсных средах	112
КУД-03 Гордина Н.Е., Прокофьев В.Ю., Константинова Е.М., Войнова В.В., Борисова Т.Н. Влияние ультразвуковой обработки на синтез гранулированных без связующих низкомодульных цеолитов	114
КУД-04 Милютин В.В., Некрасова Н.А., Козлитин Е.А. Селективные неорганические сорбенты для извлечения радионуклидов цезия и стронция из водных растворов	116
КУД-05 Гатаулин А.Р., Костылева С.А., Хазипова А.Н., Аглиуллин М.Р., Григорьева Н.Г., Кутепов Б. И. Синтез 2-этил-3-метил-хинолина на кристаллических и аморфных алюмосиликатах	117

<u>Промышленная секция</u>	стр
ПС-1 Лутченко А.С., Потапенко О.В., Доронин В.П., Гурьевских С.Ю. Современная пилотная установка по испытанию микросферических цеолитсодержащих катализаторов крекинга	120
ПС-2 Усманов И.Ф., Бодрый А.Б., Гариева Г.Ф. Разработки ишимбайского специализированного химического завода катализаторов в области производства добавок к катализаторам каталитического крекинга	122
ПС-3 Попов А.Г., Федосов Д.А., Ефимов А.В., Князева Е.Е., Иванова И.И., Кузнецов С.Е., Клейменов А.В., Мирошкина В.Д. Разработка катализатора олигомеризации бутан-бутиленовой фракции	124
ПС-4 Зотов Р.А. Организация производства микросферических катализаторов крекинга ООО «СкатЗ»	126

<u>Стендовые доклады</u>	стр
Секция А: Адсорбция, диффузия, ионный обмен, концентрирование, разделение.	
СД-А01 Федосов Д.А., Атякшева Л.Ф. Добрякова И.В. , Иванова М.В., Иванова И.И. Адсорбция галактоцереброзида на силикалите-1	130
СД-А02 Атякшева Л.Ф., Тарасевич Б.Н., Федосов Д.А. , Иванова И.И. Адсорбция белков на силикалите-1	132
СД-А03 Карасева М.Д. , Тишин А.А., Гуркин В.Н., Курчатов И.М., Лагунцов Н.И. Гибридная система осушки компримированных газов	134
СД-А04 Карасева М.Д. , Тишин А.А., Гуркин В.Н., Курчатов И.М., Лагунцов Н.И. Гибридный мембранно-адсорбционный генератор кислорода	136
СД-А05 Иванова Е.Н., Алехина М.Б. , Дудолодов А.О., Губайдуллина Г.Ф. Высококремнистые цеолиты типов Y и ZSM-5, модифицированные наночастицами переходных металлов, для разделения газовой смеси аргон-кислород	138
Секция К: Каталитические процессы на основе цеолитов и мезопористых материалов.	
СД-К01 Каримова А.Р. , Хамзин Ю.А., Гаеткулова Г.К., Денисенко К.В., Салимова М.Р. Регенерация гетерогенных катализаторов в сверхкритических условиях	140
СД-К02 Каримова А.Р., Мурзабекова А. , Шерстобитова А.К., Тарасенко И.М. Получение изо-алканов синтезом Фишера – Тропша на модифицированных пиллар-глинах	141
СД-К03 Хамзин Ю.А. , Гаеткулова Г.К., Шириязданов Р.Р., Давлетшин А.Р. Цеолитсодержащие катализаторы в процессе алкилирование изобутана бутиленами	143
СД-К04 Восмеригов А.В. , Величкина Л.М., Барбашин Я.Е. Совместная переработка пропан-бутановой фракции и гептана на модифицированных цеолитах	145

СД-К05	Степанов А.А., Коробицына Л.Л., Восмериков А.В. Влияние рения на активность и стабильность Mo/ZSM-5 катализаторов в процессе неокислительной конверсии метана	147
СД-К06	Костылева С.А., Гатаулин А.Р., Хазипова А.Н., Аглиуллин М.Р., Григорьева Н.Г., Кутепов Б.И. Синтез N-[(1E)-(4-бромфенил)метилен]анилина на кристаллических и аморфных алюмосиликатах	149
СД-К07	Бикбаева В.Р., Хасанова А.Н., Костылева С.А., Григорьева Н. Г., Просочкина Т.Р., Кутепов Б. И. Синтез 2-алкил(арил)-1н-бензимидазолов в присутствии цеолитных катализаторов	150
СД-К08	Чистов Д.Л., Пономарева О.А., Коц П.А., Иванова И.И. Синтез изопрена из формальдегида и изобутилена на цеолитных катализаторах	151
СД-К09	Павлов М.Л., Эрштейн А.С., Шавалеев Д.А., Басимова Р.А. Разработка катализатора и процесса жидкофазного алкилирования бензола этан-этиленовой фракцией пиролиза углеводородов	153
СД-К10	Хасанова А.Н., Бикбаева В.Р., Костылева С.А., Григорьева Н.Г., Просочкина Т.Р., Кутепов Б.И. Цеолитные катализаторы в синтезе 2,2,4-триметил-2,3-дигидро-1н-1,5-бензодиазепина	155
СД-К11	Серебренников Д.В., Бубеннов С.В., Хазипова А.Н., Бадикова А.Д., Григорьева Н.Г., Кутепов Б.И. Олигомеризация амиленов на цеолитных катализаторах различного структурного типа	157
СД-К12	Лазарева С.В., Пирютко Л.В., Чернявский В.С., Харитонов А.С. Влияние топологии и химического состава цеолитов МТТ и MFI на каталитические свойства в реакции изомеризации окиси этилена в ацетальдегид	159
СД-К13	Таран О.П., Яшник С.А., Болтенков В.В., Бабушкин Д.Э., Пармон В.Н. Cu-ZSM-5 катализаторы селективного окисления метана	161
СД-К14	Жмылев В.П., Остроумова В.А., Герзелиев И.М., Хаджиев С.Н. О стабильности цеолитных катализаторов алкилирования и трансалкилирования бензола	163

СД-К15	Дмитриев К.И. , Потапенко О.В., Бобкова Т.В., Сорокина Т.П., Доронин В.П. Добавки на основе гидротальцитов к цеолитсодержащему катализатору крекинга для снижения CO и NO _x в газах регенерации	165
СД-К16	Пономарев А.Б., Смирнов А.В. , Шостаковский М.В. Дегидрирование пропана на Pt-содержащих цеолитных катализаторах, модифицированных Cu И Zn	167
СД-К17	Джалилова С.Н. Превращение пропан-бутановой фракции в жидкие углеводороды на цеолитных катализаторах модифицированных оксидом цинка	169
СД-К18	Павлов В.С. , Коннов С.В, Иванова И.И. Гидрокрекинг н-гексадекана в сларри реакторе на модифицированных платиной цеолитах типа FAU	171
СД-К19	Иванушкин Г. Г. , Смирнов А. В., Пономарев А.Б., Иванова И.И. Модифицирование кислотных свойств подложки катализаторов дегидрирования пропана Pt-Sn/Beta	173
СД-К20	Туркин А.А. , Смирнов А.В., Попов А.Г., Иванова И.И. Низкотемпературная конверсия метана в метанол на системе медь-морденит	175
СД-К21	Пономарева О.А., Шапошник П.А. , Касьянов И.А., Добрякова И.В., Коннов С.В., Иванова И.И. Получение и каталитические свойства CsNaFAU(Y) с высоким содержанием цезия	177
СД-К22	Корнаухова Н.А. , Закарина Н.А., Жумадуллаев Д.А. Влияние способов введения титана на изомеризующую активность Ni- катализаторов на основе таганского монтмориллонита	179
СД-К23	Хуснутдинов Р.И., Щаднева Н.А., Маякова Ю.Ю. Реакции адамантил- и диамантилбромидов с диметилкарбонатом в присутствии цеолитных катализаторов	181
СД-К24	Кирсанов В.Ю. , Яныбин В.М., Рахимова Е.Б., Ибрагимов А.Г. Синтез бис-адамантилзамещенных полиазаполициклов с участием цеолита HY-BC в качестве катализатора	183

СД-К25	Муниров Т.А., Амангельдиев Д. М. , Мунирова А.А. Исследование влияния предварительной подачи ВСГ на состав продуктов, полученных при проведении ароматизации сырья риформинга на цеолитном катализаторе	185
СД-К26	Дементьев К.И., Бабкин Ю.А., Паланкочев Т.А. , Хаджиев С.Н. Особенности коксообразования при деполимеризации полистирола в углеводородной среде на различных цеолитных катализаторах	187
СД-К27	Байбуртли А.В. , Раскильдина Г.З., Злотский С.С. Синтез простых эфиров норборнена и сложных эфиров масляной кислоты в присутствии цеолитных катализаторов	189
СД-К28	Локтев А.С., Мухин И.Е. , Караваев А.А., Дедов А.Г., Моисеев И.И. Катализаторы кислородной и углекислотной конверсии метана на основе цеолитов MFI	191
СД-К29	Афокин М.И. , Пересыпкина Е.Г., Давыдов И.А. Цеолиты ZSM-5 в прямом синтезе диметилового эфира	192
СД-К30	Кипнис М.А. , Белостоцкий И.А., Волнина Э. А., Маршев И.И. Определение оптимальных условий предварительной обработки цеолитных катализаторов синтеза олефинов	193
СД-К31	Обухова Т.К. , Колесникова Е.Е., Колесниченко Н.В., Бондаренко Г.Н. Влияние ультразвуковой обработки магний-содержащего цеолитного катализатора на его кислотные и каталитические свойства	195
СД-К32	Никольшин П.А., Красильникова Л.А., Гуляева Л.А., Шмелькова О.И., Битиев Г.В. , Ишутенко Д.И. Гидроизомеризация продуктов деоксигенации непищевых растительных масел на цеолитсодержащих катализаторах	197
Секция М: Новые цеолитные и мезопористые материалы. Синтез, модифицирование.		
СД-М01	Сушкевич В.Л., Коц П.А. , Якимов А.В., Колягин Ю.Г., Иванова И.И. Природа, сила и концентрация кислотных центров брэнстеда в оловосодержащих цеолитах BEA	199
СД-М02	Шкуропатов А.В. , Князева Е.Е., Добрякова И.В., Колягин Ю.Г., Пономарева О.А., Иванова И.И. Влияние условий получения на свойства	201

рекристаллизованного цеолита MWW

СД-М03 **Виноградов Н.А.**, Касьянов И.А., Иванова И.И., Кукин В.Н.,
Волков Р.Л., Боргардт Н.И. **203**
Механизм формирования внутрикристаллической системы
мезопор в ходе рекристаллизации

СД-М04 Аглиуллин М.Р., **Хайруллина З.Р.**, Файзуллин А.В.,
Петров А.И., Бадретдинова А.А. **205**
Влияние природы источника алюминия на кинетику
кристаллизации алюмофосфата $AlPO_4-11$

СД-М05 **Никифоров А.И.**, Тябликов И.А., Иванова И.И., Князева Е.Е.,
Пономарёва О.А. **207**
Влияние параметров синтеза морденита на его структуру и
свойства

**Секция Ф: Физико-химические методы исследования,
характеристика, исследование механизма, теория и
моделирование.**

СД-Ф01 Брюханов И.А., **Рыбаков А.А.**, Ларин А.В., Трубников Д.Н.,
Веркаутерен Д.П. **209**
Влияние гидратации на упругие свойства алюмосиликатных
форм цеолитов

СД-Ф02 **Засухин Д.С.**, Якимов А.В., Колягин Ю.Г., Иванова И.И. **211**
Влияние затравки на кристаллизацию цеолита со
структурным типом FAU(Y) по данным спектроскопии ЯМР
твёрдого тела

СД-Ф03 **Дабижа О.Н., Патеюк Т.П.** **213**
Исследование разупорядочения структуры механокомпозитов
«ионная соль-клиноптилолит»

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МЕЗОПОР В ХОДЕ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ

Виноградов¹ Н.А., Касьянов¹ И.А., Иванова^{1,2} И.И., Кукин³ В.Н., Волков³ Р.Л.,
Боргардт³ Н.И.

¹*Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва*

²*Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва*

³*Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва*

E-mail: nikkodym@gmail.com

Рекристаллизация цеолитов является одним из наиболее эффективных способов формирования вторичной системы мезопор при получении микро-мезопористых цеолитных катализаторов (ММЦК). Данная методика позволяет увеличить доступность активных центров в цеолитном кристалле за счёт создания транспортных пор для крупных молекул реагентов или продуктов. Однако на сегодняшний день наблюдается существенный недостаток в понимании механизма формирования мезопор внутри кристаллов цеолитов с низким отношением Si/Al.

Целью данной работы было установление механизма рекристаллизации низкомодульного цеолита Y. В качестве исходного цеолита использовали цеолит CBV100 с Si/Al = 2,5. Рекристаллизацию цеолита Y осуществляли в 2 этапа. На 1^{ом} этапе проводили мягкое деалюминирование раствором лимонной кислоты; на 2^{ом} этапе деалюминированный цеолит обрабатывали раствором щелочи в присутствии структурообразующего агента СТАВ (бромид цетилтриметиламмония) в гидротермальных условиях. Для установления механизма рекристаллизации варьировали следующие параметры синтеза: длительность рекристаллизации, количество кислоты в ходе предобработки, наличие органического темплата в реакционной смеси, порядок добавления основания и темплата в реакционную смесь. Промежуточные и конечные продукты анализировали методами низкотемпературной адсорбции-десорбции азота, ПЭМ (рисунок 1), рентгенофлуоресцентного анализа и спектроскопии ЯМР твёрдого тела на ядрах ²⁷Al и ²⁹Si.

Изучение процесса деалюминирования цеолита Y лимонной кислотой (I этап) показало, что независимо от количества кислоты происходит частичное удаление атомов алюминия из тетраэдрических позиций структуры цеолита и образование т.н. «пентакоординированных» атомов алюминия в местах образования дефектов. На снимках ПЭМ деалюминированного цеолита (рисунок 1б) видны аморфные кремний- и алюминийсодержащие фрагменты, образованные в результате кислотной обработки. Для получения более контрастных снимков и оценки доступности формируемых мезопор для молекул реагентов было использовано

осаждение и разложение комплексов платины из газовой фазы. В ходе рекристаллизации в щелочном растворе (II этап) аморфные фрагменты растворяются, и на их месте происходит формирование мезопор благодаря действию структурообразующего агента (рисунок 1в).




Рисунок 1. Микроснимки образцов, полученных в ходе различных этапов обработки: исходный цеолит CBV100 (А); образец после кислотной обработки с дефектами цеолитной структуры (Б); образец после нескольких часов гидротермальной обработки (В).

Варьирование длительности гидротермальной обработки позволило установить, что процессы разрыва Si-O-Si связей в цеолите и увеличение общего объема пор происходят в первые часы гидротермальной обработки и далее эти параметры изменяются незначительно, что подтверждается данными низкотемпературной адсорбции-десорбции азота. Рекристаллизация без органического темплата приводит к менее выраженному увеличению объема пор и не сопровождается образованием транспортных пор единого размера, а добавление органического темплата до щёлочи препятствует десилилированию.

В результате исследования было установлено, что проведение рекристаллизации цеолита Y с отношением Si/Al = 2,5 без кислотной предобработки невозможно, что, вероятно, связано с отсутствием дефектов структуры и прочностью связей Si-O-Al. Образование транспортных пор, формируемых по методике рекристаллизации, начинается в дефектах цеолитных кристаллов, присутствующих изначально или созданных в ходе кислотной обработки. Кроме того, для образования вторичной системы пор необходимы источники кремния в реакционной смеси, полученные при аморфизации исходного цеолита.

Исследование выполнено за счет гранта Российского Научного фонда (проект №14-23-00094).